



Tipo de uso

Gracias a sus características técnicas, este guante es particularmente adecuado para trabajar en la industria química, limpieza industrial, plataformas petroleras, refinación, petroquímica, etc.

- Propiedades generales**
- ✓ **Montaje:** estos guantes están hechos de cloruro de polivinilo (P.V.C) sobre un soporte de 100% algodón interlock. Simple baño.
 - ✓ **Acabado:** liso.
 - ✓ **Color:** rojo.
 - ✓ **Talla:** 9 1/2.
 - ✓ **Longitud:** 580 mm (*).
 - ✓ **Tratamiento Actifresh**®.
 - ✓ **Embalaje** - caja de 30 pares.
- paquete de 5 pares.



Saber más: www.singer.fr

(*) Valor medio

- Ventajas**
- ✓ **Estanqueidad:** los soportes de recubrimiento en algodón interlock (llamado a menudo calcetines de recubrimiento) estan colocados sobre los moldes de la mano, en general moldes de porcelana, y luego les mojan automática en un baño de P.V.C. El guante es así todo recubierto, estanque, y resistente a los líquidos.
 - ✓ **Soporte algodón:** El algodón es un material natural y cómoda, además puede absorber parte del sudor.
 - ✓ **El P.V.C** protege contra aceites, grasas, algunos ácidos moderadamente agresivos y los hidrocarburos de petróleo. Ofrece, además, una muy buena protección contra la abrasión.
 - ✓ **Tratamiento Actifresh**®, contra el crecimiento de bacterias, propicia la higiene de las manos y favorece la durabilidad del producto acabado.



Conformidad

Este guante ha sido probado de acuerdo con la norma europea **EN388: 2003** contra riesgos mecánicos y **EN374: 2003** contra los riesgos químicos.
Cumple con la Directiva **89/686/CEE** Europea sobre los Equipos de Protección Individual (EPIs).
Certificación: examen CE de tipo **GB04/63273/00** entregado por par **SGS**, organismo notificado **n°0120**.

CE120

EN388: 2003. Datos mecánicos. Información sobre los niveles	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	PVC755 Niveles conseguidos
Resistencia a la abrasión (número de ciclos)	100	500	2000	8000	-	4
Resistencia al corte por cuchilla (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	1
Resistencia al desgarre (en newtons)	10	25	50	75	-	2
Resistencia a la perforación (en newtons)	20	60	100	150	-	1

Productos químicos	Tiempo de paso medido (min)	Clase
n-Heptano (J)	118 minutos	Clase 3
40% Hidróxido de sódico (K)	> 480 minutes	Clase 6
Ácido sulfúrico 96% (L)	161 minutos	Clase 4



Su distribuidor **Goldex**®

Goldex®

SINGER